

EQUIVALENCIAS			COMPOSICIÓN QUÍMICA									
EN	AISI	ACX	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Ti	Otros
1.4462	2205	900	≤ 0,030	≤ 1,00	≤ 2,00	≤ 0,035	≤ 0,015	22,00 - 23,00	4,50 - 6,50	3,00 - 3,50	-	N = 0,14 - 0,20
1.4482	2001	920	≤ 0,030	≤ 1,00	4,00 - 6,00	≤ 0,035	≤ 0,015	19,50 - 21,50	1,50 - 3,00	≤ 0,60	-	N = 0,05 - 0,17
1.4362	2304	940	≤ 0,030	≤ 1,00	≤ 2,00	≤ 0,035	≤ 0,015	22,00 - 24,00	3,50 - 5,50	0,10 - 0,60	-	N = 0,05 - 0,20